



TECHNICKÝ LIST

KEIM DESIGN-FIXATIV

1. POPIS PRODUKTU

Ředidlo a základní nátěr na bázi sol-silikátu pro KEIM Design-Lasur.

2. OBLAST POUŽITÍ

KEIM Design-Fixativ se používá pro předúpravu silně savých podkladů a jako ředidlo pro vysoce transparentní lazury KEIM Design-Lasur.

Jedním až třemi lazurními nátěry KEIM Design-Lasur a KEIM Design-Fixativ lze vytvářet vysoce transparentní lazury zejména v plných odstínech. Atraktivních efektů lze dosáhnout také použitím stejného odstínu v různých stupních ředění.

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- absolutně světlostálý
- vysoce odolný vůči povětrnostním vlivům
- odolný vůči znečištění životního prostředí

CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- Hustota: ca. 1,0 - 1,1 g/cm³
- Hodnota pH: cca 11

BAREVNÝ ODSTÍN:

mléčný

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být pevný, suchý, čistý, nosný a zbavený zbytků, které snižují přilnavost.

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ:

Teplota vzduchu a podkladu během zpracování a schnutí od ≥ 5 °C do ≤ 30 °C. Nezpracovávejte na přímém slunci ani na sluncem vyhřátých podkladech. Během zpracování i po něm chraňte plochy před přímým sluncem, větrem a deštěm.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU:

SPOTŘEBA:

cca 0,05 L/m² pro hotovou směs KEIM Design-Lasur a KEIM Design-Fixativ

Údaje o hodnotách spotřeby materiálu jsou orientační na hladkých podkladech. Přesné hodnoty spotřeby je třeba určit pomocí zkušebních ploch.

ZPRACOVÁNÍ:

KEIM Design-Fixativ se doporučuje zejména jako ředidlo pro vysoce transparentní lazury a lazury v plných odstínech. Připravenou lazuru před prací i během ní neustále dobře promíchávejte. Nesmí se přidávat voda ani jiné materiály. Lazura se nanáší křížem vhodnou lazurovací štětkou (např. oválnou KEIM Lasurbürste). Při nanášení lazury je důležité pracovat rychle bez ostrých přechodů.

TECHNICKÝ LIST – KEIM DESIGN-FIXATIV

Upozornění: Složky systému Design-Lasur, KEIM Design-Lasur, Design-Base a Design-Fixativ lze vzájemně míchat v libovolném poměru. KEIM Design-Base vytváří krásnou transparentci při ideální tloušťce vrstvy a konzistenci pro zpracování. KEIM Design-Fixativ vytváří vysoce transparentní, zářivě barevné tenkovrstvé lazury.

DOBA SCHNUTÍ:

Přepracovat lze nejdříve po 12 hodinách (při 23 °C a 50% rel.v.). Při vyšší relativní vlhkosti vzduchu, tloušťce vrstev a/nebo nižších teplotách se schnutí přiměřeně prodlouží.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:

Ihned očistěte vodou.

5. DODÁVANÁ FORMA

obsah nádoby	měrná jednotka	množství na paletě	druh obalu
20	L	24	kanystr
5	L	96	kanystr

6. SKLADOVÁNÍ

maximální doba skladování	podmínky skladování
12 měsíců	v chladu bez mrazu obal uchovávejte těsně uzavřený chráněné před teplem a přímým slunečním zářením

7. LIKVIDACE

Informace o likvidaci viz kapitola 13 v bezpečnostním listu.

Odpadový klíč: 06 02 99

8. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Řiďte se bezpečnostním listem. Limitní hodnota EU pro tento produkt (kat. A/h): 30 g/l. Tento produkt obsahuje: 0 - 1 g/l VOC.

9. OBECNÁ INFORMACE

Zakryjte plochy, které se nemají ošetřovat, zejména sklo, keramiku a přírodní kámen. Potřísnění na okolních plochách nebo na komunikacích ihned smyjte velkým množstvím vody.

Míchání s nesystémovými produkty nebo jinými cizími přísadami není povoleno.

10. CERTIFIKÁTY



Uvedené hodnoty a vlastnosti jsou výsledkem intenzivní vývojové práce a praktických zkušeností. Naše doporučení pro aplikaci slovem i písmem jsou zamýšlená jako pomoc při výběru našich produktů a nezakládají žádný smluvní právní vztah. Zejména nezbavují kupujícího a zpracovatele povinnosti přesvědčit se o vhodnosti našich produktů pro zamýšlené použití s obvyklou odbornou péčí. Je nutné dodržovat obecná stavebně technická pravidla. Vyhrazuje si právo provádět změny sloužící k vylepšení produktu nebo jeho aplikace. Uveřejněním tohoto vydání ztrácí předchozí vydání platnost.