



TECHNICKÝ LIST

KEIM SPEZIAL-FIXATIV

1. POPIS PRODUKTU

KEIM Spezial-Fixativ je ředidlo a penetrační prostředek z čistého, tekutého silikátu draselného s malým množstvím organických příměsí pro silikátové barvy KEIM dle VOB/C DIN 18363 ods. 2.4.1 KEIM Spezial-Fixativ získal stříbrný certifikát Cradle to Cradle Certified®Silver a zlatý certifikát C2C Certified Material Health Certificate™ Gold.

2. OBLAST POUŽITÍ

KEIM Spezial-Fixativ slouží jako ředidlo pro následující nátěrové systémy KEIM:

- systém KEIM Granital
- systém KEIM Quarzil
- systém KEIM Ecosil-ME
- KEIM Mycal-Top

Materiálem KEIM Spezial-Fixativ lze snižovat savost silně savých minerálních podkladů.

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- vysoce difuzní
- odolný vůči rozpouštědlům
- odolný vůči průmyslovým emisím
- vysoce odolný vůči povětrnostním vlivům
- absolutně UV odolný
- odolný vůči houbám a plísním, protože je přirozeně zásaditý
- reakce na oheň: nehořlavý
- bez zápachu

CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- Hustota: ca. 1,0 - 1,1 g/cm³
- Organický podíl: ≤ 5 %
- Hodnota pH: cca 11

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být nosný, pevný, suchý, čistý a zbavený prachu a mastnoty.

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ:

Teplota vzduchu a podkladu během nanášení a schnutí musí být ≥ 5 °C.

SPOTŘEBA:

cca 0,15 L/m² použití jako základní nátěr.

Údaje o hodnotách spotřeby materiálu jsou orientační na hladkých podkladech. Přesné hodnoty spotřeby je třeba určit pomocí zkušebních ploch.

TECHNICKÝ LIST – KEIM SPEZIAL-FIXATIV

ZPRACOVÁNÍ:

Penetrace silně savých podkladů: neředěný KEIM Spezial-Fixativ se nanáší štětkou. Ředění systémů KEIM Granital, KEIM Biosil, KEIM Ecosil, KEIM Quarzil: viz příslušné Technické listy.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:

Ihned očistěte vodou.

5. DODÁVÁNÁ FORMA

obsah nádoby	měrná jednotka	množství na paletě	druh obalu
20	L	24	kanystr
5	L	96	kanystr

6. SKLADOVÁNÍ

maximální doba skladování	podmínky skladování
12 měsíců	chráněné před teplem a přímým slunečním zářením obal uchovávejte těsně uzavřený bez mrazu v chladu

7. LIKVIDACE

Informace o likvidaci viz kapitola 13 v bezpečnostním listu.

Odpadový klíč: 06 02 99

8. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE


Řiďte se bezpečnostním listem. Limitní hodnota EU pro tento produkt (kat. A/h): 30 g/l. Tento produkt obsahuje: 0 - 1 g/l VOC.

9. OBECNÁ INFORMACE

Zakryjte plochy, které se nemají ošetřovat, zejména sklo, keramiku a přírodní kámen. Potřísnění na okolních plochách nebo na komunikacích ihned smyjte velkým množstvím vody.

Míchání s nesystémovými produkty nebo jinými cizími přísadami není povoleno.

10. CERTIFIKÁTY



Uvedené hodnoty a vlastnosti jsou výsledkem intenzivní vývojové práce a praktických zkušeností. Naše doporučení pro aplikaci slovem i písmem jsou zamýšlená jako pomoc při výběru našich produktů a nezakládají žádný smluvní právní vztah. Zejména nezbavují kupujícího a zpracovatele povinnosti přesvědčit se o vhodnosti našich produktů pro zamýšlené použití s obvyklou odbornou péčí. Je nutné dodržovat obecná stavebně technická pravidla. Vyhrazuje si právo provádět změny sloužící k vylepšení produktu nebo jeho aplikace. Uveřejněním tohoto vydání ztrácí předchozí vydání platnost.