



## FICHE TECHNIQUE

# KEIM ANTIGRAFFITIS-BRILLANT

## 1. DESCRIPTION DU PRODUIT

---

KEIM Antigriffitis-Brillant est un produit d'imprégnation prêt à l'emploi. C'est une solution filmogène pour la protection des lasures minérales contre les graffiti. Les supports traités présentent un aspect brillant et empêchent l'imprégnation des peintures et des revêtements. Outre le fait de donner de la brillance, il ne dénature pas l'aspect naturel des matériaux.

## 2. DOMAINE D'APPLICATION

---

KEIM Antigriffitis-Brillant est une solution d'imprégnation pour la consolidation et la protection contre les graffiti en extérieur. Graffiti sur béton prétraité avec l'un des produits suivants:

- KEIM Concretal-W
- KEIM Soldalit
- KEIM Concretal-Base
- KEIM Concretal-Lasur
- KEIM Concretal-Fixativ
- KEIM Fixativ
- Reckli-Color by KEIM
- Diluant Reckli-Color by KEIM

## 3. PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

---

- aspect brillant
- bonnes propriétés de pénétration

## 4. INSTRUCTIONS DE MISE EN ŒUVRE

---

### PRÉPARATION DU SUPPORT:

Le support doit être sec, propre et exempt de graisse.

### CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE:

La température de l'air et du support pendant l'application et le séchage est comprise entre  $> 5\text{ °C}$  et  $20\text{ °C}$ . Ne pas appliquer en plein soleil ou sur des supports chauffés par le soleil. Protéger les surfaces du soleil direct, du vent et de la pluie pendant et après l'application.

### CONSOMMATION:

0,125 l/m<sup>2</sup> pour une application en une couche.

Les consommations indiquées sont des valeurs de référence sur support lisse. Elles sont à déterminer avec exactitude par des essais sur chantier.

### PRÉPARATION:

Bien agiter le bidon avant utilisation. KEIM Antigriffitis-Brillant est prêt à l'emploi. Ne pas mélanger avec d'autres produits, ne pas diluer.

Laisser sécher les lasures pendant 48 heures. Appliquer ensuite sur le support propre et sec avec un rouleau (poils courts 8 mm) KEIM Antigriffitis-Brillant. Il est également possible d'appliquer à la brosse 1 couche de KEIM Antigriffitis-Brillant à raison de 100 à 150 g/m<sup>2</sup>.

## FICHE TECHNIQUE – KEIM ANTIGRAFFITIS-BRILLANT

### TEMPS DE SÉCHAGE:

Recouvrable au plus tôt après 48 heures (à 23 °C et 50% HR).

## 5. CONDITIONNEMENT

Quantité par conditionnement	Unité	Type de conditionnement
5	L	bidon
20	L	bidon

## 6. STOCKAGE

Conditions de stockage
hors gel Garder les récipients hermétiquement fermés au sec

## 7. ÉLIMINATION

Pour des informations sur l'élimination, voir la section 13 de la fiche de données de sécurité.

Nomenclature déchets: 08 01 11; 15 01 10

## 8. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Se référer à la fiche de données de sécurité.

## 9. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que ce produit est adapté à l'usage prévu.

Conditions climatiques :

Ne pas appliquer en plein soleil.

Ne pas appliquer en cas de gel ou de risque de gel dans les heures suivant l'application.

Ne pas appliquer sur une surface humide, car le produit deviendrait blanc.

Protéger les surfaces qui ne doivent pas être traitées, notamment le verre, la céramique et la pierre naturelle. Nettoyer immédiatement avec beaucoup d'eau et éliminer les projections sur les surfaces environnantes ou les zones de circulation.

Il est interdit de mélanger le matériau avec des produits n'appartenant pas au système ou avec des produits complémentaires appartenant à d'autres systèmes.

Les valeurs et propriétés mentionnées sont le résultat d'un travail de développement intensif et d'expériences concrètes. Nos recommandations écrites et orales ont pour but d'aider à la sélection de nos produits et ne constituent pas un rapport juridique contractuel. Plus particulièrement, elles ne libèrent pas l'acheteur et l'applicateur de l'obligation de s'assurer eux-mêmes, avec le soin habituel du secteur, de l'adéquation de nos produits en relation avec l'usage prévu. Les règles générales de la construction doivent être respectées. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications visant à améliorer le produit ou son utilisation. La publication de cette édition rend caduques les éditions précédentes.

