



FICHE TECHNIQUE

KEIM FOND À PEINDRE

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

KEIM Fond à peindre est un mortier sec d'usine de haute qualité avec du véritable marbre de Carrare. KEIM Fond à peindre sert de support pour les peintures d'artistes KEIM.

2. DOMAINE D'APPLICATION

KEIM Fond à peindre est utilisé comme support préalable à l'application des peintures d'artistes KEIM. KEIM Fond à peindre peut être appliqué sur des enduits chaux-ciment avec une résistance à la compression d'au moins 5 N/mm².

3. PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

- optimisé avec les peintures minérales KEIM
- minéral

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:

- Granulométrie maximale: 1,0 mm

TEINTES:

blanc

4. INSTRUCTIONS DE MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DU SUPPORT:

Le support doit être plan, sec, solide, suffisamment absorbant mais pas trop absorbant et exempt de résidus réduisant l'adhérence.

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE:

Température ambiante et du support ≥ 5 °C pendant l'application et le séchage. Ne pas appliquer en plein soleil ou sur des supports chauffés par le soleil. Protéger les surfaces du soleil, du vent et de la pluie pendant et après l'application.

CONSOMMATION:

environ 7 kg/m²

Les consommations indiquées sont des valeurs de référence sur support lisse. Elles sont à déterminer avec exactitude par des essais sur chantier.

PRÉPARATION:

Humidifier le sous-enduit. Mélanger KEIM Fond à peindre avec de l'eau propre et le gâcher à la truelle. Après la première dépose, égaliser proprement avec une lisseuse et frotter avec un racloir. L'épaisseur de la couche doit être d'environ 4 mm. Deux jours après l'application, humidifier à nouveau le support. 1 à 2 jours avant la mise en peinture, appliquer KEIM Fluat-10 dilué à 1 : 3 et rincer à l'eau.

TRAITEMENT ULTÉRIEUR:

Deux jours après l'application, humidifier à nouveau le support. 1 à 2 jours avant la mise en peinture, appliquer KEIM Fluat-10 dilué à 1 : 3 et rincer à l'eau.

TEMPS DE REPOS:

Respecter un temps de séchage d'au moins 14 jours avant de peindre.

FICHE TECHNIQUE – KEIM FOND À PEINDRE

NETTOYAGE DES OUTILS:

Nettoyer le matériel à l'eau aussitôt après utilisation. Après durcissement de l'enduit, nettoyer mécaniquement.

5. CONDITIONNEMENT

Quantité par conditionnement	Unité	Nombre par palette	Type de conditionnement
25	kg	30	sac

6. STOCKAGE

Durée de stockage max.	Conditions de stockage
12 mois	au sec

7. ÉLIMINATION

Nomenclature déchets: 17 01 01

8. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Se référer à la fiche de données de sécurité.

CODE GIS:

9. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Protéger les surfaces qui ne doivent pas être traitées, notamment le verre, la céramique et la pierre naturelle. Nettoyer immédiatement avec beaucoup d'eau et éliminer les projections sur les surfaces environnantes ou les zones de circulation. Il est interdit de mélanger le matériau avec des produits n'appartenant pas au système ou avec des produits complémentaires appartenant à d'autres systèmes.

Les valeurs et propriétés mentionnées sont le résultat d'un travail de développement intensif et d'expériences concrètes. Nos recommandations écrites et orales ont pour but d'aider à la sélection de nos produits et ne constituent pas un rapport juridique contractuel. Plus particulièrement, elles ne libèrent pas l'acheteur et l'applicateur de l'obligation de s'assurer eux-mêmes, avec le soin habituel du secteur, de l'adéquation de nos produits en relation avec l'usage prévu. Les règles générales de la construction doivent être respectées. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications visant à améliorer le produit ou son utilisation. La publication de cette édition rend caduques les éditions précédentes.

