



TECHNICKÝ LIST

KEIM ATHENIT®-FINO

1. POPIS PRODUKTU

KEIM Athenit-Fino er hotové, univerzálne použiteľné vápenné plnivo na báze čistého haseného vápna, minimálne 3 roky odležaného, a presne zladených vápenných pieskov.

2. OBLASŤ POUŽITIA

KEIM Athenit-Fino er en del av en interiéri na celoplošné stierkovanie a na vysprávký malých defektov. KEIM Athenit-Fino možno hladko natiahnuť aj štruktúrovať. Nehodí sa pre: podklady obsahujúce oleje

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

- univerzálne použiteľný
- ľahké a rýchle spracovanie
- nízke napätie
- ekologický
- extrémne priepustný pre difúziu pary
- reakcia na oheň: nehorľavý
- bez syntetických spojív
- bez rastlinných živíc
- veľmi slabý zápach

CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- Najväčšie zrno: 0,5 mm
- maximálna hrúbka vrstvy: 4 mm

KLASIFIKÁCIA:

- Ekvivalentná difúzna hrúbka
vzduchovej vrstvy (hodnota sd): $\leq 0,02$ m

FAREBNÝ ODSTIEN:

prírodný biely Je možné tónovať práškom KEIM Dekorfarbpulver do 3%.

ZLOŽENIE

Voda, hydroxid vápenatý, vápenaté uhličitany, vápenné piesky, prírodné uhľohydráty, celulóza

4. POKYNY PRE SPRACOVANIE

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, nosný a zbavený zvyškov, ktoré znižujú príľnavosť. Na hladkých a/alebo neminerálnych a zmiešaných podkladoch je potrebné povrchy utesniť pomocou KEIM na prvočíslo. Pri aplikácii a riedení dodržujte technický list základného náteru.

PODMIENKY SPRACOVANIA:

Teplota vzduchu a podkladu počas nanášania a schnutia musí byť ≥ 5 °C.

TECHNICKÝ LIST – KEIM ATHENIT®-FINO

SPOTREBA:

cca 1 kg/m² pri hrúbke vrstvy 1 mm.

Údaje o hodnotách spotreby materiálu sú orientačné na hladkých podkladoch. Presné hodnoty spotreby je potrebné určiť pomocou skúšobných plôch.

SPRACOVANIE:

KEIM Athenit-Fino sa musí pred spracovaním dôkladne premiešať. Prípadne upravte na požadovanú konzistenciu trochou vody alebo KEIM Kalksinterwasser. Podklad podľa potreby mierne navlhčite. Nanášajte lyžicou v hrúbke ca 2 mm a po 30 až 90 minútach štruktúrujte alebo vyhladte špongiou, štetkou, penovým alebo kovovým hladidlom (maximálna hrúbka vrstvy {67ATTRVAL}). Na dosiahnutie jemnejšieho povrchu je možné stuhnúť, ale ešte vlhký KEIM Athenit-Fino prepracovať stierkou KEIM Athenit-liscio.

DOBA SCHNUTIA:

Pri vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu, hrúbke vrstiev a/alebo nižších teplotách sa schnutie príslušne predĺži.

ČISTENIE NÁRADIA:

Ihneď očistite vodou.

5. DODÁVANÁ FORMA

obsah nádoby	merná jednotka	množstvo na palete	druh obalu
24	kg	24	vedierko

6. SKLADOVANIE

maximálna doba skladovania	podmienky skladovania
6 mesiacov	obal uchovávajte tesne uzavretý v chlade bez mrazu

7. LIKVIDÁCIA

Informácie o likvidácii vid' kapitola 13 v karte bezpečnostných údajov.

Odpadový kľúč: 06 02 01 *

8. BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE


Riadte sa bezpečnostným listom. Limitná hodnota EÚ pre tento produkt (kat. A/a): 30 g/l. Tento produkt obsahuje: 0 - 1 g/l VOC.

9. VŠEOBECNÁ INFORMÁCIA

Zakryte plochy, ktoré sa nemajú ošetrovať, najmä sklo, keramiku a prírodný kameň. Zasiahnutie na okolitých plochách alebo na komunikáciách ihneď zmyte veľkým množstvom vody.

Miešanie s nesystémovými produktmi alebo inými cudzími prísadami nie je povolené.

10. CERTIFIKÁTY



Uvedené hodnoty a vlastnosti sú výsledkom intenzívnej vývojovej práce a praktických skúseností. Naše odporúčania pre aplikáciu slovom aj písmom sú zamýšľané ako pomoc pri výbere našich produktov a nezakladajú žiadny zmluvný právny vzťah. Najmä nezavazujú kupujúceho a spracovateľa povinnosti presvedčiť sa o vhodnosti našich produktov pre zamýšľané použitie s obvyklou odbornou starostlivosťou. Je nutné dodržiavať všeobecné stavebno-technické pravidlá. Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny slúžiace na vylepšenie produktu alebo jeho aplikácie. Uverejnením tohto vydania strácajú predchádzajúce vydanie platnosť.