



TECHNICKÝ LIST

KEIM LS-PRO

1. POPIS PRODUKTU

KEIM LS-Pro er hotová ľahká stierková hmota najmä pre celoplošné striekanie na vnútorné steny a stropy. KEIM LS-Pro er optimalisert pre airless striekanie.

2. OBLASŤ POUŽITIA

KEIM LS-Pro je možné použiť pre všetky bežné vnútorné povrchy. V porovnaní s bežnými ručnými stierkami je možné kvalitné povrchy (Q3/Q4) vytvoriť za podstatne kratšiu dobu.

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

- univerzálne použiteľný
- pripravený na použitie
- ľahké a rýchle spracovanie
- ľahko sa brúsi
- rýchloschnúci
- optimálna konzistencia
- vysoká plniaca sila
- úspora hmotnosti vďaka ľahkému zloženiu
- odporúčania z hľadiska stavebnej biológie (Institut für Baubiologie Rosenheim – IBR)
- slabý zápach

CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- Organický podiel: < 3,0 %

KLASIFIKÁCIA:

- Ekvivalentná difúzna hrúbka
vzduchovej vrstvy (hodnota sd): $\leq 0,015$ m

4. POKYNY PRE SPRACOVANIE

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklady musia byť suché, čisté a zbavené olejov, tukov, prachu a iných povrchových nečistôt. Betónové a omietkové podklady musia byť úplne suché a vytvrdené. Zvyšky materiálov pã musia odstrániť. Lunkre vopred vyplňte, povrchové nerovnosti dokonale vytmeľte. Lesklé podklady musia byť pred aplikáciou opatrené adhéznym náterom.

PODMIENKY SPRACOVANIA:

Teplota vzduchu a podkladu počas nanášania a schnutia musí byť ≥ 10 °C.

SPOTREBA:

cca 1 L/m² pri hrúbke vrstvy 1 mm.

Údaje o hodnotách spotreby materiálu sú orientačné na hladkých podkladoch. Presné hodnoty spotreby je potrebné určiť pomocou skúšobných plôch.

SPRACOVANIE:

KEIM LS-Pro sa musí pred spracovaním dôkladne premiešať. Na dosiahnutie najlepších výsledkov pri airless striekaní je potrebné použiť profesionálne vybavenie (tryska ≥ 525 , bez filtra). Upozornenie: Použitá hadica musí mať 3/8 alebo 1/2

TECHNICKÝ LIST – KEIM LS-PRO

palca. Veľkosť používaných trysiek sa môže líšiť podľa plot. Preto sa odporúča striekanie vopred vyskúšať. Z pištoľí a zariadení odstráňte filtre! Striekajte zo vzdialenosti ca 30 cm, pištoľ držte kolmo k povrchu. Pri aplikácii pohybujte pištoľou rovnomerne a rovnobežne s povrchom. Najprv striekajte vodorovne a potom naprieč. Maximálna hrúbka vrstvy v jednom pracovnom kroku: 3 mm. KEIM LS-Pro po aplikácii nechajte úplne zaschnúť. V prípade potreby je možné materiál obrúsiť jemným brúsnym papierom, napríklad P200. Pred náterom interiérovou farbou KEIM sa odporúča základný náter KEIM Soliprim. Stierkované a dosiaľ nenatreté povrchy majú len obmedzenú odolnosť, preto musia byť vždy dokončené vnútornou farbou KEIM (napr. KEIM Innotop).

DOBA SCHNUTIA:

Prepracovať je možné najskôr po 24 hodinách (pri 23 °C a 50% rel.v.). Pri vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu, hrúbke vrstiev a/alebo nižších teplotách sa schnutie príslušne predĺži.

ČISTENIE NÁRADIA:

Ihneď očistite vodou.

5. DODÁVANÁ FORMA

obsah nádoby	merná jednotka	množstvo na palete	druh obalu
15	L	33	vedierko
15	L	30	vrece

6. SKLADOVANIE

maximálna doba skladovania	podmienky skladovania
12 mesiacov	obal uchovávať tesne uzavretý v chlade bez mrazu chránené pred teplom a priamym slnečným žiarením

7. LIKVIDÁCIA

Informácie o likvidácii vid' kapitola 13 v karte bezpečnostných údajov.

Odpadový kľúč: 08 02 99

8. BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

Riadte sa bezpečnostným listom. Limitná hodnota EÚ pre tento produkt (kat. A/a): 30 g/l. Tento produkt obsahuje: 0 - 1 g/l VOC.


9. VŠEOBECNÁ INFORMÁCIA

PE vrecia sa dodávajú len v jednotkách po 10 kusoch.

Zakryte plochy, ktoré sa nemajú ošetrovať, najmä sklo, keramiky a prírodný kameň. Zasiachnutie na okolitých plochách alebo na komunikáciách ihneď zmyte veľkým množstvom vody.

Miešanie s nesystémovými produktmi alebo inými cudzími prísadami nie je povolené.

10. CERTIFIKÁTY



Uvedené hodnoty a vlastnosti sú výsledkom intenzívnej vývojovej práce a praktických skúseností. Naše odporúčania pre aplikáciu slovom aj písmom sú zamýšľané ako pomoc pri výbere našich produktov a nezakladajú žiadny zmluvný právny vzťah. Najmä nezbavujú kupujúceho a spracovateľa povinnosti presvedčiť sa o vhodnosti našich produktov pre zamýšľané použitie s obvyklou odbornou starostlivosťou. Je nutné dodržiavať všeobecné stavebno-technické pravidlá. Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny slúžiace na vylepšenie produktu alebo jeho aplikácie. Uverejnením tohto vydania strácajú predchádzajúce vydanie platnosť.