



TECHNICKÝ LIST

KEIM TURADO 0.3

1. POPIS PRODUKTU

KEIM Turado 0.3 je univerzálne použiteľná, vnútorná i vonkajšia, prírodne biela vápenocementová renovačná adhézna omietka. KEIM Turado 0.3 zodpovedá malte skupiny GP CS III podľa DIN EN 998-1.

2. OBLASŤ POUŽITIA

Minerálna jemná omietka na rovné, jemne hladené povrchy, napr. ostenia a šambrány dverí a okien, a na sokloch. KEIM Turado 0.3 er en universell použiteľ na vonkajšie aj vnútorné nosné minerálne podklady a staré omietky maltových skupín CS II, CS III and SK IV a syntetické natery and omietky. KEIM Turado 0.3 je vhodná na prekrytie a vyrovnanie nosných starých omietok alebo náterov v hrúbkach do cca 5 mm a ako malta na uloženie armovacej tkaniny (nfaser-Gitter.) na menšie plochy. Nevhodné sú: zmydelňujúce staré podklady; nezmáčateľné podklady; plastoelastické povlaky; ETICS

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

- veľmi dobrá stabilita
- univerzálne použiteľný
- pre vnútorné aj vonkajšie použitie
- vynikajúce vlastnosti na spracovanie
- veľmi dobre sa gletuje
- veľmi dobrá adhézia
- otvorený pre difúziu
- reakcia na oheň: nehorľavý (A1)

CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- Najväčšie zrno: 0,3 mm

KLASIFIKÁCIA:

- Typ omietky: GP
- Kategória pevnosti v tlaku: SK III 3,5 -7,5 N/mm²
- Adhézna pevnosť: $\geq 0,2$ N/mm²
- Vzhľad prasklín adhéznej pevnosti: A B
- Adhézna pevnosť: ČSN EN 1015-12
- Trieda absorpcie vody: W2
- Skúšobná norma Absorpcia vody: ČSN EN 1015-18
- Faktor difúzneho odporu vodnej pary (hodnota μ): ≤ 15

4. POKYNY PRE SPRACOVANIE

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť rovný, suchý, nosný, dostatočne savý a zbavený zvyškov znižujúcich príľnavosť a nesmie byť príliš savý. Separáčne látky ako zvyšky oleja z debnenia na betónových podkladoch je nutné odstrániť vhodnými prostriedkami. Najprv vyrovnajte silné nerovnosti vhodným materiálom rovnakého typu.

TECHNICKÝ LIST – KEIM TURADO 0.3

PODMIENKY SPRACOVANIA:

Teplota okolitého vzduchu a podkladu počas spracovania a schnutia musí byť ≥ 5 °C. Nespracovávajúť na prudkom slnku ani na slnkom vyhriatych podkladoch. Počas spracovania aj po ňom chráňte plochy pred priamym slnkom, vetrom a dažďom.

PRÍPRAVA MATERIÁLU / MIEŠANIE A DOPRAVA:

KEIM Turado 0.3 s približne 7,0 - 7,25 L čistej vody na jedno vreco pomocou miešadla na tuhú plastickú konzistenciu bez hrudiek a nechajte krátko zrieť. Nikdy nerozmiešavajte s vodou už stuhnutý materiál. Spracovanie je možné vykonávať ručne, pomocou kontinuálnej miešačky alebo aj omietacím strojom.

SPOTREBA:

cca 1,4 kg/m²/mm

Údaje o hodnotách spotreby materiálu sú orientačné na hladkých podkladoch. Presné hodnoty spotreby je potrebné určiť pomocou skúšobných plôch.

SPRACOVANIE:

Namiešaný KEIM Turado 0.3 rýchlo naneste vhodným náradím v rovnomernej hrúbke.

ŠTRUKTÚRA SÚVRSTVA:

Spracovanie v jednej alebo viacerých vrstvách, každá vrstva hrúbky min. 3 mm a maks. 5 mm. Ak je požadovaná hrúbka omietky väčšia, odporúčame použiť najprv KEIM Turado a vrchnú omietku vykonať z Turado 0,3.

VÝSTUHA:

Rovnomerne naneste KEIM Turado 0.3. Vložte systémovú armováciu tkaninu zo sklenených vlákien KEIM s prekrytím spojov 10 cm a mokré do mokrého prepracujte KEIM Turado 0.3. Nevyhnutné prierezy v armovacej tkanine sa musia prekryť ďalším pásom. Systémová sieťka zo sklenených vlákien KEIM má byť uložená v hornej tretine vrstvy a úplne zapustená. V rohoch stavebných otvorov vložte diagonálne výstuže KEIM.

LÍČNA OMIETKA:

Pri použití KEIM Turado 0.3 ako vrchnej omietky je možné povrch po dostatočnom zatuhnutí zatočiť hubovým hladítkom. Možné je tiež voľné štruktúrovanie alebo vymývanie.

NÁSLEDNÉ OŠETRENIE:

KEIM Turado 0.3 sa musí chrániť pred príliš rýchlym vysychaním slnkom alebo vetrom a v prípade potreby zvlhčovať.

NÁSLEDNÉ PREPRACOVANIE:

Pred náterom dodržujte čakacie doby.

TECHNOLOGICKÁ PRESTÁVKA:

minimálne 1 deň/mm hrúbky omietky (v závislosti na teplote a relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri použití ako vrchná omietka dodržujte pred natieraním čakaciu dobu aspoň 5 dní. (Ak štandardné pravidlo 1 deň/mm vyžaduje kvôli hrúbke vrstvy dlhšiu čakaciu dobu, je nutné dodržať dlhšiu čakaciu dobu aj pred natieraním).

ČISTENIE NÁRADIA:

Nástroje, stroje a miešacie zariadenia ihneď po použití očistite vodou. Po vytvrdnutí je možné iba mechanické odstránenie.

5. DODÁVANÁ FORMA

obsah nádoby	merná jednotka	množstvo na palete	druh obalu
25	kg	42	vreco

6. SKLADOVANIE

maximálna doba skladovania	podmienky skladovania
12 mesiacov	v suchu

7. LIKVIDÁCIA

Informácie o likvidácii vid' kapitola 13 v karte bezpečnostných údajov.

Odpadový kľúč: 17 01 01

8. BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE


Riadte sa bezpečnostným listom.

9. VŠEOBECNÁ INFORMÁCIA

Zakryte plochy, ktoré sa nemajú ošetrovať, najmä sklo, keramiku a prírodný kameň. Zasiachnutie na okolitých plochách alebo na komunikáciách ihneď zmyte veľkým množstvom vody.

Miešanie s nesyntémovými produktmi alebo inými cudzími prísadami nie je povolené.

10. CERTIFIKÁTY



Uvedené hodnoty a vlastnosti sú výsledkom intenzívnej vývojovej práce a praktických skúseností. Naše odporúčania pre aplikáciu slovom aj písmom sú zamýšľané ako pomoc pri výbere našich produktov a nezakladajú žiadny zmluvný právny vzťah. Najmä nezbavujú kupujúceho a spracovateľa povinnosti presvedčiť sa o vhodnosti našich produktov pre zamýšľané použitie s obvyklou odbornou starostlivosťou. Je nutné dodržiavať všeobecné stavebno-technické pravidlá. Vyhradzuje si právo vykonávať zmeny slúžiace na vylepšenie produktu alebo jeho aplikácie. Uverejnením tohto vydania strácajú predchádzajúce vydanie platnosť.